

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่าขยะพลาสติกประเภทพอลิโพรพีลีน (Polypropylene: PP) เช่น ถู๋ในอาหาร และพลาสติกประเภทโพลี (Polystyrene : PS) มีความเหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตน้ำมันดิบด้วยวิธีการไพโรไลซิส ซึ่งมีในเหลือทิ้งในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย กระจกพลาสติก แก้ว โลหะ และกล่องนม มีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 24, จังหวัดเชียงรายมีขยะพลาสติกเฉลี่ยในปริมาณร้อยละ 16.78 และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณเฉลี่ยของพลาสติกร้อยละ 7.5

การทดลองในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างระบบของเตาไพโรไลซิสอย่างง่ายเพื่อการสกัดน้ำมัน โดยมีการทดสอบระบบของเตาไพโรไลซิสด้วยการใช้พลาสติกชนิด PP ขนาด 0.5 kg ซึ่งมีการทดสอบซ้ำจำนวน 4 ครั้ง และแต่ละครั้งของการทดลองจะใช้เวลาในการทำงานของระบบ 90 นาที และผลของค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในเตาปฏิกรณ์จะมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากที่ 31.5 °C ถึง 421.5 °C ระหว่างช่วงเวลา 0-50 นาที และอุณหภูมิจะอยู่ในสถานะคงตัวที่ประมาณ 420 °C ที่ระหว่างเวลา 60-90 นาที ซึ่งจากการทดลองจะได้ผลการสกัดน้ำมันเฉลี่ยที่ 0.125 kg คิดเป็นร้อยละโดยมวล 25% น้ำหนักเถ้าและส่วนที่เผาไม่หมด 0.132 kg คิดเป็นร้อยละโดยมวล 26% และมีค่าของส่วนที่เป็นก๊าซที่สามารถควบแน่นได้และระเหยออกไปที่ 0.244 kg และคิดเป็นร้อยละโดยมวล 49% และหลังจากนั้นได้ทดลองสกัดน้ำมันดิบจากเตาไพโรไลซิส ด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองคือพลาสติก ชนิด PP ที่ปริมาณ 6 kg พบว่าสามารถผลิตน้ำมันดิบจากเตาไพโรไลซิสได้ 820 cc และโพลี ชนิด PS ในปริมาณ 7 kg สามารถผลิตน้ำมันดิบด้วยเตาไพโรไลซิสได้ 550 cc ซึ่งในส่วนของน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติก ชนิด PP จะมีสีเหลืองอำพัน มีค่าความหนาแน่นที่ 0.74 g/cm³ มีค่า pH ที่ประมาณ 5.5 มีจุดวาบไฟที่ 14 °C และมีค่าความร้อนจากการเผาไหม้ที่ 46.134 MJ/kg ในส่วนของน้ำมันไพโรไลซิสจากโพลี ชนิด PS จะมีสีน้ำตาลเข้ม มีค่าความหนาแน่นที่ 0.93 g/cm³ มีค่า pH ที่ประมาณ 5.7 มีจุดวาบไฟที่ 35 °C และมีค่าความร้อนจากการเผาไหม้ที่ 41.436 MJ/kg

5.2 อภิปรายผล

เมื่อนำคุณสมบัติของน้ำมันไฟโรไลซิสจากพลาสติก ชนิด PP และ น้ำมันไฟโรไลซิสจากโฟม ชนิด PS ที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติกับน้ำมันก๊าดซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป พบว่า สีของน้ำมันไฟโรไลซิสจากพลาสติก ชนิด PP จะมีสีเหลืองอำพัน มีค่าความหนาแน่นที่ 0.74 g/cm^3 สามารถใช้เวลาในการจุดติดไฟประมาณ 2 วินาที และจะให้ลักษณะของเปลวไฟที่สะอาดมีเขม่า น้อย และน้ำมันไฟโรไลซิสจากโฟม ชนิด PS จะมีสีน้ำตาลเข้ม มีค่าความหนาแน่นที่ 0.93 g/cm^3 สามารถใช้เวลาในการจุดติดไฟประมาณ 3 วินาที และจะให้ลักษณะของเปลวไฟที่ไม่สะอาดมีเขม่ามาก และเปรียบเทียบกับสีของน้ำมันก๊าดที่มีลักษณะสีเหลืองอ่อนที่มีค่าความหนาแน่นที่ 0.80 g/cm^3 ซึ่งจะใช้ เวลาในการจุดติดไฟประมาณ 6 วินาที และจะได้เปลวไฟที่มีเขม่าน้อยกว่าเปลวไฟจากน้ำมันไฟโรไลซิส จากโฟม ชนิด PS แต่จะมีเขม่ามากกว่าน้ำมันไฟโรไลซิสจากพลาสติก ชนิด PP ซึ่งลักษณะของการจุดติด ไฟของเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิดนี้ จะมีความสอดคล้องกับค่าจุดวาบไฟคือ น้ำมันไฟโรไลซิสที่สกัดได้จาก พลาสติกชนิด PP จะมีจุดวาบไฟที่ $14 \text{ }^{\circ}\text{C}$ และน้ำมันไฟโรไลซิสที่สกัดได้จากโฟม ชนิด PS มีจุดวาบไฟที่ $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ และเปรียบเทียบกับค่าจุดวาบไฟของน้ำมันก๊าดอยู่ระหว่าง $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $65 \text{ }^{\circ}\text{C}$

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการทดลองการสกัดน้ำมันไฟโรไลซิสจากพลาสติก ชนิด PP และโฟม ชนิด PS ด้วยวิธีการใช้ เตาปฏิกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากวัสดุเครื่องครัว เป็นแนวทางในการสร้างเตาปฏิกรณ์ไฟโรไลซิส ซึ่งมีการใช้ ร่วมกับระบบเตาแก๊ส LPG ขนาด 4 kg เป็นส่วนระบบให้ความร้อนที่เหมาะสมกับระบบไฟโรไลซิสขนาด เล็ก ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถที่มีขายในท้องตลาดทำให้ราคาต้นทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างต่ำ

ในการสร้างระบบการทดลองการสกัดน้ำมันไฟโรไลซิสต้นทุนต่ำขนาดเล็กนี้สามารถสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ ควรนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ดังนี้

1. ส่วนของระบบปฏิกรณ์ในการสร้างปฏิกิริยาไฟโรไลซิสซึ่งเป็นระบบที่ให้ความร้อนด้วยระบบ เตาไฟจากแก๊ส LPG และใช้ส่วนของเตาปฏิกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากหม้อสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว สูง 15 cm ซึ่งเป็นขนาดของเตาปฏิกรณ์ที่มีขนาดเล็กซึ่งจะทดแรงดันที่เกิดขึ้นได้ไม่มาก ดังนั้นจึง ความเพิ่มขนาดของเตาปฏิกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและต้องมีการสร้างฝาของเตาปฏิกรณ์ที่ทำจาก แผ่นเหล็กยึดเป็นหน้าแปลนเข้ากับตัวเตาด้วยน็อต ก็จะสามารถทำให้เตาปฏิกรณ์สามารถทนแรงดันได้ มากขึ้นและสามารถใส่วัตถุดิบในการผลิตได้มากขึ้นไปด้วย แต่ในทางกลับกันอาจจะต้องสิ้นเปลือง พลังงานมากขึ้น เนื่องจากระบบของการให้ความร้อนนี้จะต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย

2. ส่วนของระบบควบแน่นไอร่หะเหย ในการทดลองนี้ใช้ระบบของการควบแน่นแบบระบบสัมผัส ซึ่งไอร่หะเหยที่ได้จากเตาปฏิกรณ์นั้นจะมีการสัมผัสกับน้ำหล่อเย็นโดยตรง ซึ่งไอร่หะเหยจะถ่ายเทความร้อนไปสู่น้ำหล่อเย็นและกลั่นตัวแยกชั้นกันกับน้ำ ซึ่งระบบการควบแน่นแบบสัมผัส (contact condenser) นี้เป็นระบบที่มีการสร้างที่ราคาถูกกว่าระบบของการควบแน่นแบบพื้นผิว (Surface condenser) แต่จะให้ประสิทธิภาพของการควบแน่นไอร่หะเหยที่มากกว่าแบบระบบการควบแน่นแบบสัมผัส

3. ในการทดลองสกัดน้ำมันด้วยระบบไพโรไลซิสอย่างง่ายนี้ ในการทดลองระบบเบื้องต้น มีการผลิตน้ำมัน 0.5 ลิตร จะต้องใช้ปริมาณก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ย 0.85 กิโลกรัม ซึ่งสามารถคิดเป็นเงินเท่ากับ 17.98 บาท โดยไม่รวมค่าเครื่องมือ ซึ่งอ้างอิงราคาก๊าซหุงต้ม กิโลกรัมละ 21.15 บาท (อ้างอิงจากเวปไทยรัฐออนไลน์ ราคาเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 <https://www.thairath.co.th/content/1061297>) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตต่อหน่วยได้ว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยยังค่อนข้างสูงอยู่เมื่อเทียบกับราคาเชื้อเพลิงในการผลิต (LPG) คือน้ำมันไพโรไลซิส 1 ลิตร จะใช้ราคาเชื้อเพลิงในการผลิต 35.96 บาท และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 คือ 28.03 บาทต่อลิตร (อ้างอิงจากเวปเชลล์ประเทศไทยราคาเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2560 http://www.shell.co.th/th_th/motorists/shell-fuels/fuel-price/app-fuel-prices.html) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการผลิตน้ำมันดิบจากพลาสติกเหลือทิ้งด้วยวิธีการไพโรไลซิส ณ เวลาในปัจจุบันอาจจะยังไม่มีวามคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนเชิงพาณิชย์ แต่การนำขยะพลาสติกไปแปรรูปด้วยกระบวนการรีไซเคิลจะมีมูลค่าและความคุ้มทุนที่ดีกว่า

บรรณานุกรม

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2560). ค่าความร้อน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://maemohmine.egat.co.th/mining_technology/coal_analysis3.html
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. (2560). **เชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.dpim.go.th/service/download?articleid=3499.
- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย. (2557). **แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน)**. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย. หน้า 86-89.
- เดช เหมือนขาว, ยงยุทธ ดุลยกุล และชัยยุทธ มีงาม. (2556). **การศึกษาและออกแบบการผลิตน้ำมันดิบจากขยะพลาสติก**. การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 2556 ครั้งที่ 3 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” 9-10 พฤษภาคม 2556 (502-508). ผู้จัดการออนไลน์. (2560). **จุดวาบไฟ**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.manager.co.th/science/ScienceShowWord.aspx?wordday_id=233&Alphabet=f.
- รินลดา สิริแสงสว่าง, จรรยา โพธิ์บาย, ชนิกายุจน์ เพชรเลิศ, และธัญชนก เพ็ชรย่อย. (2558). การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิสเม็ดมะขามแบบช้า. **วารสารวิศวกรรม ราชมงคลธัญบุรี**, 13(2), 35-42.
- วิสาข์ มานะสมบุรณ์พันธ์ และ สุวรรณิ จรรยาพูน. (2556). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการไพโรไลซิสน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลว. **วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง**, 22(1), เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน, 100-106.
- สถาบันพลาสติก. (2560). **การไพโรไลซิสยางล้อเก่า**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://readgur.com/doc/2388168/การไพโรไลซิสยางล้อเก่า>.
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าน. (2559). **แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560**. หน้า 7-12.
- สุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ. (2555). **การควบคุมเตาไพโรไลซิสเพื่อกำจัดยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด จังหวัดสกลนคร**. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่. (2560). **เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน/เชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.dpim.go.th/service/download?articleid=3499

- ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ. (2554). รายงานการทบทวนวรรณกรรม การเผาขยะชุมชนในที่
โล่งแจ้งและการจัดการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 10-13.
- A. Lopez-Uriónabarrenechea, I. de Marco, B.M. Caballero, M.F. Laresgoiti and A. Adrados.
(2015). Upgrading of chlorinated oils coming from pyrolysis of plastic waste. **Fuel
Processing Technology**, **137**, 229–239.
- Achyut K. Panda, R.K. Singh and D.K. Mishra. (2010). Thermolysis of waste plastics to
liquid fuel A suitable method for plastic waste management and manufacture of
value added products—A world prospective. **Renewable and Sustainable
Energy Reviews**, **14**, 233–248
- Alberto Pavlick Caetani, Luciano Ferreira and Denis Borenstein. (2016). Development of
an integrated decision-making method for an oil refinery restructuring in
Brazil. **Energy**, **111**, 197-210.
- BidhyaKunwar, H.N.Cheng, SriramRChandrashekar and BrajendraKSharma. (2016).
Plastics to fuel : a review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**,
54, 421–428.
- foodnetworksolution. (2560). **Hdpe**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: [http://www.foodnetwork
solution.com/wiki/word/1909/hdpe-high-density-polyethylene](http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1909/hdpe-high-density-polyethylene).
- _____. (2560). **polystyrene**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: [http://www.foodnetwork
solution.com/wiki/word/1452/polystyrene-ps-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8
B5%E0%B8%99](http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1452/polystyrene-ps-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99).
- _____. (2560). **polypropylene**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: [http://www.foodnetwork
solution.com/wiki/word/1611/polypropylene-pp-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%
E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0
%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99](http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1611/polypropylene-pp-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99).
- Munier Elsherif, Zainuddin Abdul Manan and Mohd Zaki Kamsah. (2015). State-of-the-art
of hydrogen management in refinery and industrial process plants. **Journal of
Natural Gas Science and Engineering**, **24**, 346-356.
- Phunphen Waicharern. (2560). **นักวิทยาศาสตร์พบขยะพลาสติกใกล้สิ้นโลก**. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: <http://www.masciinnoversity.com/?p=22721>.

- Viswanath K. Kaimal and P. Vijayabalan. (2016). A study on synthesis of energy fuel from waste plastic and assessment of its potential as an alternative fuel for diesel engines. **Waste Management**, **51**, 91–96.
- R. Miandad, M.A. Barakat, Asad S. Aburizaiza, M. Rehan and A.S. Nizami. (2016). Catalytic pyrolysis of plastic waste : A review. **Process Safety and Environmental Protection**, **102**, 822–838.
- R. Miandad, M.A. Barakat, Asad S. Aburizaiza, M. Rehan, I.M.I. Ismail and A.S. Nizami. (2016). Effect of plastic waste types on pyrolysis liquid oil. **International Biodeterioration & Biodegradation**, 1-14.
- Rohit Kumar Singh and Biswajit Ruj. (2016). Time and temperature depended fuel gas generation from pyrolysis of real world municipal plastic waste. **Fuel**, **174**, 164–171.
- Shafferina Dayana Anuar Sharuddin, Faisal Abnisa, Wan Mohd Ashri Wan Daud and Mohamed Kheireddine Aroua. (2016). A review on pyrolysis of plastic wastes. **Energy Conversion and Management**, **115**, 308–326.
- S.L. Wong, N.Ngadi, T.A.T.Abdullah and I.M.Inuwa. (2015). Current state and future prospects of plastic waste as source of fuel: A review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, **50**, 1167–1180.
- Wikipedia. (2017). **Kerosene**. [Online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Kerosene>. Accessed December 8, 2017.